

Caoutchouc Néoprène (CR) 40ShA

Caractéristiques :

Excellente tenue en extérieur

Bonne tenue aux produits chimiques

Couleur : Noir

Dureté : 40 ShA (+-5ShA)

Tenue aux températures : -20 + 100 °C

Densité : 1.50 g/cm3

Allongement : 500 %

Résistance à la traction : 16 Mpa

Impression : Deux faces lisses

RÉSISTANCES				
Ozone	**Huiles et graisses**	**Abrasion**	**Acides et solvants**	**Hydrocarbure**
Très bon	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen

Epaisseurs	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Tolérances	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,4	± 0,7	± 0,7

Longueurs	Ep 1mm à 10mm
Tolérances	10 mètres ± 5%

Largeur	1400mm ± 2%

Peep **R**ubber 1 Rue Emile Zola - 77450 Montry - 01 81 29 42 34 - contact@peep-rubber.com