



Caoutchouc Parablond

Caractéristiques :



Excellente élasticité



Excellente contre l'abrasion



Excellentes propriétés mécaniques

Couleur : Brun

Dureté : 45 ShA (+-5ShA)

Tenue aux températures : -30+80 °C

Densité : 1.25 g/cm³

Allongement : 600 %

Résistance à la traction : 16 Mpa

Impression : Deux faces lisses

RÉSISTANCES

Ozone	Huiles et graisses	Abrasion	Acides et solvants	Hydrocarbure
Moyen	Non	Très bon	Moyen	Non

Epaisseurs	1	2	3	4	5	6	8	10
Tolérances	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,4	± 0,7	± 0,7

Longueurs	Ep 1mm à 6 mm	Ep 8 mm et 10 mm
Tolérances	10 mètres ± 5%	5 mètres ± 5%

Largeur	1400mm ± 2%
---------	-------------