



Caoutchouc Silicone

Caractéristiques :



Alimentaire FDA



Bonnes caractéristiques mécaniques



Bonne tenue aux températures

Couleur : Translucide

Dureté : 65ShA (+-5ShA)

Tenue aux températures : -60 + 230°C

Densité : 1.50 g/cm³

Allongement rupture : 350%

Résistance à la traction : 7 Mpa

Impression : Deux faces lisses

RÉSISTANCES

Ozone	Huiles et graisses	Abrasion	Acides et solvants	Hydrocarbure
Très bon	Bonne	Non	Bonne	Bonne

Epaisseurs	1	2	3	4	5	6	8	10
Tolérances	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,4	± 0,7	± 0,7

Longueurs	Ep 1mm à 6mm	Ep 8 à 10
Tolérances	10 mètres ± 5%	5 mètres ± 5%

Largeur	1200mm ± 2%
---------	-------------